



Madera y Bosques

ISSN: 1405-0471

publicaciones@ecologia.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

Carrillo-Parra, Artemio; Hapla, Frantisek; Mai, Carsten; Garza-Ocañas, Fortunato
Durabilidad de la madera de *Prosopis laevigata* y efecto de sus extractos en hongos que degradan la
madera

Madera y Bosques, vol. 17, núm. 1, 2011, pp. 7-21

Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61721586001>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Durabilidad de la madera de *Prosopis laevigata* y efecto de sus extractos en hongos que degradan la madera

Durability of wood of *Prosopis laevigata* and the effect of its extractives on wood-decaying fungus

Artemio Carrillo-Parra¹, František Hapla², Carsten Mai²
y Fortunato Garza-Ocañas¹

RESUMEN

Se determinó la durabilidad natural de la madera de *Prosopis laevigata* de cuatro sitios del Noreste de México mediante a) microcosmos terrestres (Pre-norma Europea 807) en un suelo tipo vertisol durante 32 semanas y b) en condiciones de laboratorio (Norma Europea 113 modificada) al exponer la madera a los hongos *Coniophora puteana*, *Irpea lacteus*, *Pleurotus ostreatus* y *Trametes versicolor* durante 16 semanas. La durabilidad natural fue cuantificada como pérdida de masa y pérdida de módulo de elasticidad dinámico (MOE_{din}). Adicionalmente, se determinó el efecto en el crecimiento de los hongos *C. puteana* y *T. versicolor* producido por los extractos de la madera de *P. laevigata* obtenidos por agua caliente, etanol y acetona en concentraciones de 100 partes por millón (ppm), 1 000 ppm, 5 000 ppm y 10 000 ppm. Los resultados indican que *P. laevigata* es altamente resistente en el microcosmos terrestre, con pérdidas en masa de (9 ± 2)% a (17 ± 5)% y MOE_{din} de (20 ± 4)% a (39 ± 11)%. En el segundo método, la pérdida en masa producida por los cuatro hongos fue de (0,7 ± 0,5)% a (2,6 ± 3,2)% y clasificada según la Norma Europea 350-1 como clase 1 (muy durable). La pérdida del MOE_{din} fue de (3,8 ± 4,2)% a (19,9 ± 5,6)%. Los extractos de *P. laevigata* obtenidos con agua caliente en concentración de 10 000 ppm mostraron el mayor porcentaje de inhibición al reducir el crecimiento de *C. puteana* (83 ± 8)% y (93 ± 6)% para *T. versicolor*.

PALABRAS CLAVE:
Durabilidad natural, extractos, *Prosopis laevigata*, pudrición.

ABSTRACT

The natural durability of mezquite wood (*Prosopis laevigata*) from four localities in Northeast Mexico was determined using two test, a) terrestrial microcosm (European pre-norm 807) during 32 weeks on a non sterilized vertisol soil and, b) laboratory conditions according to the modify European Norm 113, the wood was exposed by 16 weeks to Basidiomycetes *Trametes versicolor*, *Coniophora puteana*, *Irpea lacteus* and *Pleurotus ostreatus*. The natural durability of two methods were determined by mass loss and by the dynamic modulus of elasticity loss (MOE_{dyn}). Additionally the inhibition effect of wood extracts obtained from wood sawdust in either hot water, ethanol or acetone at 100 parts per million (ppm), 1 000 ppm, 5 000 ppm and 10 000 ppm on growth of *C. puteana* and *T. versicolor* was also determined. The results showed that *P. laevigata* wood from the four sites is similar and very resistant to soil contact; the mass lost was ranging from (9 ± 2)% to (17 ± 5)%. The MOE_{din} lost of *P.*

1 Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León, Carr. Nal. Km. 145 C.P. 67700. Linares, Nuevo León, México. C.e.: arte_carr@hotmail.com

2 Wood Biology and Wood Products Section, Burckhardt Institute of the Georg-August-University. Büsgenweg 4 D-37077 Goettingen, Germany.

laevigata was ranging from (20 ± 4)% to (39 ± 11)%, the control species showed values of (91 ± 13)% and (62 ± 15)% respectively. The second method (modify european norm 113) showed mass loss of *P. laevigata* for the four localities and the four fungi ranging from (0,7 ± 0,5)% to (2,6 ± 3,2)%, placed this species as a class 1 (i.e. very durable) according to the European Norm 350-1. The MOE_{dyn} losses was from (3,8 ± 4,2)% to (19,9 ± 5,6)%. The hot water extracts at 1 0000 ppm concentration inhibited growth of *C. puteana* and *T. versicolor* by (83 ± 8)% and (93 ± 6)% respectively.

KEY WORDS:

Natural durability, extractives, *Prosopis laevigata*, decay.

INTRODUCCIÓN

El género *Prosopis* comprende alrededor de 44 especies y se encuentra ampliamente distribuido en zonas áridas y semiáridas del mundo en condiciones de suelo pobre (Burkart, 1976; Alden, 1995; Juárez *et al.*, 2002). Se localizan en África, Asia y América (Pasiecznik *et al.*, 2001). En Norteamérica existe el complejo denominado México-Texano donde se desarrollan diez especies en forma natural; Sudamérica, principalmente en Argentina y en los países vecinos, se considera el centro de dispersión del continente Americano del género *Prosopis* (Burkart, 1976; INE, 1994).

La madera de *Prosopis* se utiliza principalmente para la producción de carbón, por su alta densidad y la forma irregular en que se desarrollan los fustes. En menor escala se utiliza para la producción de muebles, mangos para herramientas y duelas (Pasiecznik *et al.*, 2001).

En estudios de durabilidad natural, se ha clasificado la madera de algunas especies de *Prosopis* como durables (Wolf y Perales, 1985). Durabilidad natural de la madera es entendida como la resistencia que presentan algunas

especies contra el deterioro ambiental que se puede manifestar como pudrición (Balaban *et al.*, 2003). La durabilidad, el color, el olor, la permeabilidad y la reducción en contracción e hinchamiento de cada especie maderera, se atribuye a la presencia de los extractos (Hillis, 1968; Hillis, 1987; Reyes-Chilpa *et al.*, 1998; Aloui *et al.*, 2004; Gutiérrez *et al.*, 2006). Los extractos son compuestos químicos que constituyen de 2% a 10% del peso seco en especies de clima templado y hasta 20% en maderas de clima tropical (Fengel y Wegener, 1989; Mantanis *et al.*, 1995) y pueden inducir la durabilidad en la madera.

La madera de especies como *Tectona grandis*, *Chamaecyparis nootkatensis*, *Thuja plicata*, presentan una alta resistencia al deterioro causado por insectos y hongos; debido a la presencia de compuestos químicos como las tectoquinonas y quinonas (Haupt *et al.*, 2003; Taylor *et al.*, 2006; Thulasidas y Bhat, 2007).

El uso de *P. laevigata* se puede ampliar si se analiza detalladamente su durabilidad natural, característica que ha sido poco estudiada (Donoso *et al.*, 1984; Rodríguez y Maldonado, 1996; Ríos *et al.*, 2001; Géardin *et al.*, 2004). Esto posibilitaría su uso en condiciones a la intemperie como recubrimientos de pisos, ventanas y muebles de jardín donde se requiere alta durabilidad (Folliott y Thamés, 1983; INE, 1994; Meraz *et al.*, 1998; Giménez *et al.*, 2000).

Por lo tanto, determinar la durabilidad natural de la madera de *P. laevigata*, la eficiencia de sus extractos en inhibir el crecimiento de hongos degradadores de la madera, identificar y finalmente utilizar los compuestos químicos que producen esta resistencia en maderas con baja resistencia, son líneas de investigación que incrementarían la utilización de esta especie.

OBJETIVOS

Los objetivos de esta investigación son: 1) determinar y clasificar la durabilidad natural de la madera de *P. laevigata* proveniente de cuatro sitios al ser expuesta a microcosmos terrestres y en laboratorio a los hongos *C. puteana*, *I. lacteus*, *P. ostreatus* y *T. versicolor*, 2) establecer, en condiciones de laboratorio, el efecto de los extractos de la madera de *P. laevigata* en el crecimiento de los hongos *C. puteana* y *T. versicolor*, degradadores de la madera.

METODOLOGÍA

La durabilidad natural de la madera de *P. laevigata* fue determinada con probetas provenientes de 12 árboles extraídos en el estado de Nuevo León, de los sitios Rancho Saltilleros municipio de China, Rancho San Lorenzo, municipio de General Terán, Ejido La Reforma, municipio de Linares y Ejido Santa Gertrudis, municipio de Dr. Arroyo. De cada sitio se obtuvo información relacionada con las condiciones ambientales, incluyendo temperatura, precipitación y localización

geográfica (Tabla 1). En forma adicional y para cumplir con los requisitos de las normas empleadas, se usaron probetas testigo de la madera de albura de *Pinus sylvestris* y *Fagus sylvatica*.

Durabilidad natural de la madera en microcosmos terrestre (Pre-norma Europea 807)

La durabilidad en microcosmos terrestre se determinó siguiendo la Pre-norma Europea 807 (ENV 807, 2001). El procedimiento consistió en seleccionar de cada sitio 20 probetas con dimensiones de 100 mm x 10 mm x 5 mm en dirección longitudinal, radial y tangencial, respectivamente, de madera de *P. laevigata*; además, se utilizaron 20 probetas de madera de *P. sylvestris* y 20 de *F. sylvatica* las cuales sirvieron como especies testigo. Las 120 probetas fueron colocadas al azar en dos recipientes de plástico (32 cm x 40 cm x 22 cm) conteniendo microcosmos terrestre. Cada probeta se colocó a 2 cm de distancia y se enterraron 8 cm. El suelo se mantuvo a un contenido de humedad en un rango de 20% a 60% de su máxima capacidad de campo

Tabla 1. Localización geográfica, temperatura y precipitación de los sitios donde se trajeron los árboles para la elaboración de las probetas de madera de *P. laevigata*.

Descripción	China	General Terán	Linares	Dr. Arroyo
Localidad	Rancho Saltilleros	Rancho San Lorenzo	Ejido La Reforma	Ejido Santa Gertrudis
Latitud	25° 24'23"	25° 20'18"	24° 42'05"	23° 54'48"
Longitud	99°10'22"	99°31'00"	99°32'05"	100°10'14"
Temperatura °C *	22 – 24	22 – 24	20 – 22	16 – 20
Precipitación (mm)*	512	631	759	300 - 600

* Fuente: INEGI (2000)

durante 32 semanas. La durabilidad natural se cuantificó como el grado de deterioro de la madera mediante la pérdida de masa y la pérdida del módulo de elasticidad dinámico MOE_{din} ; los procedimientos se detallan a continuación:

Pérdida de masa

Este procedimiento consistió en determinar la reducción de masa de las probetas de madera expuestas a microcosmos terrestres, al obtener la diferencia en porcentaje de la masa de madera en condición seca al inicio del experimento y la masa encontrada después de 32 semanas. La pérdida de masa fue determinada mediante la siguiente fórmula:

$$P.M = \frac{M_i - M_f}{M_i}$$

Donde:

$P.M$ = Pérdida de masa (%)

M_i = masa anhidra de la probeta al inicio del ensayo (g)

M_f = masa anhidra de la probeta al final del ensayo (g)

Pérdida de MOE_{din}

Este procedimiento fue establecido por Macheck *et al.* (2001), tiene la ventaja de no ser destructivo y no requiere de instalar algún equipo (Hearmon, 1966; Macheck *et al.*, 1998; Macheck *et al.*, 2001). Se utiliza para cuantificar la pudrición en probetas de madera, debido a que la pérdida del MOE_{din} es mucho más sensible que otras pruebas y presenta valores altamente significativos, incluso en etapas iniciales de deterioro cuando la pérdida de masa es aún baja.

El MOE_{din} se calculó en probetas a punto de saturación de la fibra, mediante la inducción de vibraciones producidas por el golpe de un pequeño martillo en el punto medio de la probeta. La señal se registró con un transductor colocado a un extremo de la probeta a una distancia de 0,224 veces su longitud, el cual captura las frecuencias y las envía hacia el equipo GrindoSonic (Lemmers, Belgium) que muestra los valores de frecuencia en kHz. Los valores fueron registrados al inicio del ensayo, y posteriormente en las semanas 8, 16, 24 y 32. La información obtenida fue utilizada en las siguientes fórmulas para determinar el MOE_{din} :

$$MOE_{din} = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot l^4 \cdot f^2 \cdot \rho \cdot A}{m_1^4 \cdot I} \cdot \left(1 + \frac{I}{l^2 \cdot A} \cdot K_1 \right)$$

$$I = \frac{b \cdot a^2}{12}$$

Donde:

MOE_{din} = Módulo de elasticidad dinámico (N/mm²)

I = Momento de inercia (mm⁴)

A = Área de sección transversal (mm²)

f = Frecuencia (kHz)

ρ = Densidad (g/mm³)

l = Longitud de la probeta (mm)

K_1 = Constante (49,48)

m_1 = Constante (4,72)

a = grosor de la probeta (mm)

b = ancho de la probeta (mm)

Durabilidad de la madera de *P. laevigata* contra Basidiomycetes

La durabilidad natural de la madera de *P. laevigata* con respecto a la pudrición ocasionada por los hongos *C. puteana*, *I. lacteus*, *P. ostreatus* y *T. versicolor*, se determinó de acuerdo con la Norma Europea 113 modificada (EN 113, 1996). La modificación consistió en cambiar el

tamaño de las probetas a 100 mm x 10 mm x 5 mm en dirección longitudinal, radial y tangencial respectivamente. Los porcentajes de pérdida de masa y la pérdida del MOE_{din} fueron utilizadas como indicadores de la durabilidad.

Para determinar la pérdida de masa y la pérdida del MOE_{din} producida por cada hongo en la madera de *P. laevigata* se utilizaron 9 probetas de *P. laevigata* por sitio; es decir, se utilizaron un total de 36 probetas de esta especie; como especie testigo se utilizaron 12 probetas de *F. sylvatica* y para conocer el grado de colonización o virulencia de cada hongo se seleccionaron 24 probetas de *F. sylvatica*. El efecto de lixiviación, que es el arrastre de compuestos producido en la madera por la humedad ambiental, se midió al colocar 12 probetas de la madera de *P. laevigata* de cada sitio y 12 probetas de *F. sylvatica* en el medio de cultivo.

La totalidad de las probetas se esterilizó en una autoclave (Tuttner Systec Tipo 5075 ELVC, Wettenberg, Alemania) durante 20 minutos, a una temperatura de 121 °C. Las probetas se colocaron en frascos de cultivo con 50 ml de malta-agar solidificado; posteriormente, en cada frasco se colocó un inóculo de 1 cm del hongo y ocho probetas de madera. De las ocho probetas de cada frasco, seis correspondían a *P. laevigata*, las cuales fueron seleccionadas al azar de los cuatro sitios y dos probetas de *F. sylvatica*. Los frascos con las muestras se incubaron en un cuarto de cultivo con ambiente controlado, por un periodo de 16 semanas, a una temperatura de 20 ± 2 °C y una humedad relativa (HR) de $65 \pm 5\%$.

Al término del ensayo, se midió la pérdida de masa y la pérdida de MOE_{din} de las probetas con el equipo Grindo-Sonic (Lemmers, Belgium). Los valores obtenidos se ajustaron al restar la pérdida

en masa que se ocasionó por el efecto de lixiviación de los compuestos de la madera y que no se le puede atribuir a la degradación del hongo.

Inhibición en el crecimiento de los hongos provocado por los extractos de la madera

Para determinar el efecto inhibitorio en el crecimiento de los hongos degradadores de la madera *C. puteana* y *T. versicolor* provocado por los extractos de la madera de *P. laevigata*, se sometió el aserrín de *P. laevigata* a la extracción en aparatos Soxhlet, en una estufa de aceite, a una temperatura de 135 °C, se utilizaron como solventes extractivos agua caliente, etanol y acetona. La extracción se realizó al completar 24 ciclos en un periodo de seis horas; posteriormente, el solvente se eliminó con un evaporador de vacío (Rotavapor Tipo R-114 Büchi, Essen, Alemania) a una temperatura de 40 °C.

Una vez obtenidos los extractivos, se diluyeron en acetona a concentraciones de 100 ppm, 1 000 ppm, 5 000 ppm y 10 000 ppm para facilitar la disolución y homogeneizar las condiciones en el manejo de todos los extractos. La mezcla se agitó con un mezclador Heidolph Tipo Mr 3003 (Heidolph Elektro GmbH, Kelheim, Alemania) por 10 minutos antes de ser colocados en el medio de cultivo. Para preparar el medio de cultivo se utilizaron 20 ml de malta-agar en cajas Petri de 90 mm de diámetro.

Al solidificarse la mezcla de acetona con los solventes y el extracto de malta-agar, se aplicó el inóculo con un sacabocado de 10 mm de diámetro proveniente de los márgenes externos de las colonias activas en crecimiento de *C. puteana* (hongo de pudrición café) y *T. versicolor* (hongo de pudrición blanca). Para cada

concentración de extracto y especie de hongo, se colocaron cinco repeticiones, obteniendo un total de 80 cajas Petri. Se prepararon adicionalmente 10 cajas Petri para cada hongo con medio de cultivo (malta-agar) a las cuales no se les aplicaron extractos (testigo). Para determinar la influencia de la acetona en el desarrollo de los hongos, se prepararon adicionalmente 5 cajas Petri para cada hongo y se les añadieron 10 ml de acetona.

Los cultivos se mantuvieron en una cámara de crecimiento a una temperatura de 20 ± 2 °C y un contenido de humedad del $65 \pm 5\%$, hasta que el micelio del testigo alcanzó la orilla de la caja Petri. La inhibición del crecimiento se determinó de acuerdo con Géardin *et al.* (2004), donde el efecto se calcula con la siguiente fórmula:

$$Gi = 100 \left(1 - \frac{d_1}{d_0} \right)$$

Donde:

Gi = Inhibición del crecimiento en porcentaje.

d_1 = Diámetro promedio del cultivo en presencia de extractos (mm).

d_0 = Diámetro promedio del cultivo testigo (mm).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durabilidad natural de la madera en microcosmos terrestre (Pre-norma Europea 807)

Pérdida de masa

La madera de *P. laevigata* en contacto con microcosmos terrestre presentó una alta durabilidad contra los microorganismos degradadores de la madera, según se aprecia en la figura 1. La menor pérdida de masa se observó en los sitios

China, General Terán y Linares con valores de $10 \pm 1\%$, $9 \pm 2\%$ y $12 \pm 1\%$ respectivamente, mientras que en el sitio Dr. Arroyo, ubicado geográficamente más al norte, con rango de temperatura y precipitación más bajo que los tres sitios antes mencionados, la pérdida en masa fue mayor ($17 \pm 5\%$). Los valores de pérdida en masa presentados en los diferentes sitios fueron menores que los testigos *P. sylvestris* y *F. sylvatica*, cuyos valores fueron de $35 \pm 7\%$ y $84 \pm 10\%$, respectivamente.

Pérdida en MOE_{din}

La reducción en el MOE_{din} , resultado del deterioro producido en la estructura de la madera por los organismos presentes en el microcosmos terrestre, presentó los porcentajes más bajos en los sitios China, General Terán y Linares con $20 \pm 4\%$, $22 \pm 8\%$ y $21 \pm 7\%$, respectivamente (Figura 1). En el sitio Dr. Arroyo se observaron valores de MOE_{din} relativamente altos, con un promedio de $39 \pm 11\%$, sin embargo, el MOE_{din} se consideró bajo al compararse con las especies testigo, *P. sylvestris*, cuya pérdida promedió $62 \pm 15\%$ y *F. sylvatica*, que tuvo un valor de $91 \pm 13\%$.

La utilidad de usar la pérdida de MOE_{din} como herramienta para la detección temprana de la degradación ocasionada por el microcosmos terrestre, se puede comprobar en la figura 2, al observar que ya para la semana 8, el testigo *F. sylvatica* mostró pérdida de MOE_{din} de $64 \pm 20\%$, valor considerado alto. En *P. sylvestris*, la pérdida fue de $19 \pm 6\%$ y la menor pérdida se presentó en la madera de *P. laevigata* de los diferentes sitios con porcentajes de $3 \pm 3\%$ a $9 \pm 6\%$.

En la semana 16, la pérdida de MOE_{din} observada en *F. sylvatica* fue de $79 \pm 22\%$, para *P. sylvestris* fue de $40 \pm 9\%$. Para *P. laevigata*, el sitio con mayor pérdida fue: Dr. Arroyo con $24 \pm 10\%$,




Figura 1. Pérdida de masa y módulo de elasticidad dinámico (MOE_{dyn}) presentado por la madera de *P. laevigata* y los testigos *P. sylvestris* y *F. sylvatica* después de 32 semanas de exposición a microcosmos terrestre.




Figura 2. Pérdida de MOE_{dyn} en las semanas 8, 16, 24 y 32 de *P. laevigata* y de los testigos *P. sylvestris* y *F. sylvatica* expuestos a microcosmos terrestre.

en los sitios China, General Terán y Linares, el porcentaje varió de $12 \pm 6\%$ a $14 \pm 5\%$, valores que se consideran bajos en comparación con las especies testigo. Posteriormente, la pérdida de MOE_{din} aumentó paulatinamente, en la semana 32 la pérdida de los testigos *P. sylvestris* y *F. sylvatica* fue de $62 \pm 15\%$ y $91 \pm 13\%$, respectivamente. El sitio Dr. Arroyo mostró la mayor pérdida para *P. laevigata* con $39 \pm 11\%$, en los sitios China, Linares y General Terán, la pérdida fue de $20 \pm 4\%$, $20 \pm 7\%$ y $22 \pm 8\%$, respectivamente. La temprana detección de pérdida del MOE_{din} mostrada por este método y observada ya para la semana 16, se debe a que los microorganismos presentes en el microcosmos terrestre inician la degradación de algunos componentes de la madera como la celulosa que le proporciona estabilidad mecánica.

Durabilidad de la madera de *P. laevigata* contra Basidiomycetes

Pérdida en masa

Las probetas de *P. laevigata* provenientes de cuatro sitios expuestas a los hongos: *P. ostreatus*, *I. lacteus*, *C. puteana* y *T. versicolor*, presentaron pérdidas en masa de $0,7 \pm 0,5\%$, a $2,6 \pm 3,2\%$ después de restar $1,68\%$ que corresponde a la pérdida de masa ocasionada por la lixiviación. Según la Norma Europea EN 113 considera válido un ensayo de degradación producida por hongos, cuando la pérdida de masa para la especie testigo de *F. sylvatica* es mayor a 12%.

El hongo *P. ostreatus* redujo la masa del testigo en $42 \pm 7,5\%$, seguido por *I. lacteus* y *T. versicolor* con $50 \pm 5,4\%$ y $51 \pm 20\%$, respectivamente. La mayor pérdida de masa la produjo *C. puteana* con $63 \pm 2\%$ (Figura 3). Por lo anterior, se puede inferir que la prueba realizada es válida, al observar que la

infección de los hongos utilizados fue la adecuada.

La durabilidad mostrada por la madera de *P. laevigata* contra los cuatro hongos ensayados, se puede observar en la figura 3. Las mayores pérdidas en masa se presentaron en la localidad China al obtener valores de $2,1 \pm 0,4\%$, $2,5 \pm 0,3\%$, $2,3 \pm 0,6\%$ y $2,2 \pm 0,3\%$, para los hongos *C. puteana*, *I. lacteus*, *P. ostreatus* y *T. versicolor*, respectivamente. En el sitio General Terán se observaron pérdidas de $1,6 \pm 0,5\%$, $1,5 \pm 0,6\%$, $1,6 \pm 0,7\%$ y $1,6 \pm 0,4\%$ para las mismas especies. En Linares el porcentaje de afectación fue de $1,1 \pm 0,5\%$, $2,5 \pm 3,2\%$, $1,2 \pm 0,8\%$ y $1,1 \pm 0,4\%$. La menor pérdida en masa se presentó en el sitio de Dr. Arroyo con valores de $0,7 \pm 0,6\%$, $1,4 \pm 0,6\%$, $0,7 \pm 0,5\%$ y $0,9 \pm 0,5\%$ para las especies *C. puteana*, *I. lacteus*, *P. ostreatus* y *T. versicolor*, respectivamente.

Según la pérdida de masa y de acuerdo con el Sistema de Clasificación EN 350-1 (EN 350-1, 1994), la madera de *P. laevigata* es clasificada con una durabilidad clase 1 (madera de alta durabilidad con pérdida de masa $\leq 5\%$) para todos los sitios estudiados.

La resistencia a la degradación de la madera de *P. laevigata* expuesta al hongo *T. versicolor* (valor máximo de $2,2 \pm 0,3\%$) es mayor a la reportada por Wolf y Perales (1985), para la especie *Prosopis glandulosa*, ya que ellos encontraron pérdidas en masa de 4% después de exponer la madera por 12 semanas al hongo *Coriolus versicolor*. Similar a lo anterior, se encuentran los valores reportados por Donoso *et al.* (1984), en un estudio con la madera de las especies *Prosopis tamarugo* y *Prosopis alba* expuestas a los hongos *T. versicolor* y *Lentinus lepideus*, la pérdida de masa en su ensayo fue de 4%.




Figura 3. Pérdida de masa de la madera de *P. laevigata* proveniente de cuatro sitios y el testigo *F. sylvatica*, expuestas por 16 semanas a cuatro hongos degradadores de la madera.

La durabilidad natural de *P. laevigata* puede ser el resultado de la interacción de una serie de características intrínsecas de la especie como la presencia de compuestos fenólicos en los lúmenes, puncaduras y células del parénquima que pueden proporcionar una barrera física para el paso de los micelios de los hongos a través de las estructuras anatómicas de la madera.

Por otra parte, la presencia de los compuestos catequina (5,33%), epicatequina (0,51%) y taxifolina (0,05%) reportados por Carrillo *et al.* (2008), los primeros dos son conocidos como antioxidantes que pueden reducir la absorción de agua y por consecuencia la formación de una condición poco apropiada para el desarrollo del hongo. La taxifolina compuesto químico que también ha sido encontrado en la madera

de los géneros *Larix*, *Cedrus* y *Pseudotsuga* (Eaton y Hale, 1993) y que fue considerado por Kennedy (1956) como un agente antifúngico.

Pérdida del MOE_{din}

Los resultados de analizar las probetas mediante la pérdida del MOE_{din} se encuentran en la figura 4. En esta se puede apreciar que el sitio General Terán mostró mayor reducción para todos los hongos. En la tabla 2, se destaca que el control *F. sylvatica* presenta valores altos de pérdida de MOE_{din} (67,6 ± 7,8)%, (87,2 ± 9,6)%, (80,0 ± 9,2)% y (78,3 ± 14,2) para los hongos *C. puteana*, *I. lacteus*, *P. ostreatus* y *T. versicolor*, respectivamente. En forma contraria, la madera de *P. laevigata* en todos los sitios y hongos presentó valores bajos. El sitio China mostró menor pudrición con un promedio

Tabla 2. Reducción del MOE_{din} de las maderas de *P. laevigata* proveniente de cuatro sitios y el testigo *F. sylvatica*, expuestas a cuatro hongos degradadores de la madera.

Sitio	Pérdida MOE _{din} (%)			
	<i>C. puteana</i>	<i>I. lacteus</i>	<i>P. ostreatus</i>	<i>T. versicolor</i>
China	1,4 ± 8,0	9,6 ± 8,8	0,2 ± 5,2	4,0 ± 12,2
General Terán	18,1 ± 34,4	28,0 ± 11,8	15,0 ± 17,0	18,8 ± 10,4
Linares	3,4 ± 16,3	9,4 ± 6,0	13,2 ± 22,4	2,0 ± 4,8
Dr. Arroyo	4,1 ± 23,6	5,9 ± 5,6	6,2 ± 13,6	3,7 ± 32,8
<i>F. sylvatica</i>	67,6 ± 7,8	87,2 ± 9,6	80,0 ± 9,2	78,3 ± 14,2




Figura 4. Valores promedio de la pérdida en masa y pérdida del MOE_{dyn} de la madera de *P. laevigata* proveniente de cuatro sitios al ser expuestas durante 16 semanas a cuatro hongos degradadores de la madera.

de $3,8 \pm 4,2\%$ para todos los hongos, seguida por los sitios Dr. Arroyo con $5,0 \pm 1,3$ y Linares con $7,0 \pm 5,2\%$ y, finalmente, en el sitio General Terán con $19,9 \pm 5,6\%$.

Inhibición en el crecimiento de los hongos provocado por los extractos de la madera

Los hongos *C. puteana* y *T. versicolor*, causantes de la pudrición café y pudrición blanca, respectivamente, muestran una fuerte inhibición en su crecimiento al colo-carlos en un medio de cultivo con extractos de la madera de *P. laevigata*. Como se puede apreciar en la figura 5, los extractos en una concentración de 10 000 ppm obtenidos de la solubilidad con agua caliente presentan porcentajes de inhibición del crecimiento de $83 \pm 8\%$ y $93 \pm 6\%$ para *C. puteana* y *T. versicolor*, respectivamente.

Algo similar ocurre con los extractos obtenidos de etanol como solvente y en concentración de 10 000 ppm. La inhibición en el crecimiento de *C. puteana* fue de $81 \pm 3\%$ a $93 \pm 4\%$ para *T. versicolor*. El efecto inhibitorio producido por extractos de etanol ya ha sido reportado por Sjöström (1981), Eaton y Hale (1993) y Velásquez *et al.* (2006), quienes coinciden al explicar que el efecto se debe a que el etanol tiene la capacidad de extraer compuestos cílicos aromáticos, principalmente fenoles, polifenoles y lignina de bajo peso molecular, los cuales son sustancias con una fuerte influencia en la resistencia a la degradación de la madera (Eaton y Hale, 1993; Schultz y Nicholas, 1997; Singh y Kim, 1997).

Por otra parte, los extractos obtenidos utilizando acetona y en cualquiera de las cuatro concentraciones (100 ppm,




Figura 5. Inhibición del crecimiento de los hongos *C. puteana* y *T. versicolor* producido por extractos de *P. laevigata* en concentraciones de 100 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm y 10000 ppm.

1 000 ppm, 5 000 ppm y 10 000 ppm) no mostraron inhibición del crecimiento para *C. puteana*, el rango fue de $4,4 \pm 3,1\%$ a $12,9 \pm 15,5\%$ y en *T. versicolor* la inhibición fue desde $3,4 \pm 6,0\%$ hasta $21,2 \pm 7,2\%$. No se encontró inhibición en el crecimiento de los hongos al añadir 10 ml de acetona al medio de cultivo en los testigos, ya que el crecimiento de los hongos en estas cajas se presentó sin alteraciones; el uso de acetona como disolvente no estuvo influenciando los resultados reportados.

Géardin *et al.* (2004), reportaron en un estudio para determinar la inhibición en el crecimiento de hongos, 50% de inhibición en el crecimiento de los hongos al utilizar extractos de *Prosopis africana* obtenidos de la solubilidad con agua caliente y etanol en concentraciones de 1 000 ppm.

CONCLUSIONES

Se encontró que la madera de *P. laevigata* proveniente de los sitios China, General Terán, Linares y Dr. Arroyo es altamente durable, al ser expuesta por 32 semanas a un microcosmos terrestre, la pérdida en masa fue menor a 17%, y la mayor pérdida de MOE_{din} fue de 39%. De igual forma, la madera de *P. laevigata* fue altamente durable al exponerla según las condiciones establecidas en la Norma Europea (EN 113) al ataque de los hongos *C. puteana*, *I. lacteus*, *P. ostreatus* y *T. versicolor*, causantes de la pudrición de la madera. La pérdida de masa en promedio fue menor a 2,5% para todos los hongos y la pérdida de MOE_{dyn} fue menor a 19%. Por lo expuesto anteriormente y con base en la Norma Europea 350-1, la madera de *Prosopis laevigata* es clasificada con una durabilidad Clase 1 (muy durable).

Las diferentes condiciones ambientales y la ubicación geográfica en los sitios estudiados, no representó influencia en la durabilidad de las maderas, por lo tanto pueden ser utilizadas en condiciones similares.

Los extractos de *P. laevigata* obtenidos por medio de agua caliente y etanol como solventes y en concentración a 10 000 ppm, proporcionan un efecto inhibitorio en crecimiento superior a 81% para el hongo *C. puteana* y superior a 93% en *T. versicolor*. Los valores de inhibición dados por extractos obtenidos por acetona mostraron inhibiciones menores a 23% en todas las concentraciones.

REFERENCIAS

- Alden, H.A. 1995. Hardwoods of North America. General Technical Report 83. USDA, Forest Service, Forest Products Laboratory. Madison, WI. 136 p.
- Aloui, F., N. Ayadi, F. Charrier y B. Charrier. 2004. Durability of European oak (*Quercus petraea* and *Quercus robur*) against white rot fungi (*Coriolus versicolor*): relations with phenol extractives. Holz als Roh und Werkstoff. 62(4):286-290.
- Balaban, M., C. Atik y G. Uçar. 2003. Fungal growth inhibition by wood extracts from *Juniperus foetidissima* and *J. oxycedrus*. Holz als Roh und Werkstoff. 61(3):231-232.
- Burkart, A. 1976. A monograph of the genus *Prosopis* (Leguminosae subfam *Mimosoideae*). Journal of the Arnold Arboretum. 57(3):219-249.
- Carrillo, A., I. Mayer, G. Koch y F. Hapla. 2008. Wood anatomical characteristics and chemical composition of

- Prosopis laevisata* grown in the Northeast of Mexico. IAWA Journal, Vol. 29(1):25-34.
- Donoso, J., E. Cuevas, R. Rosende e I. Ulloa. 1984. Natural durability and permeability of tamarugo (*Prosopis tamarugo* Phil.) and algarrobo (*Prosopis alba* GRISEB). In, International Round Table on *Prosopis tamarugo* Phil. Santiago, Chile, 11 Jun 1984. FAO.
- Eaton, R.A. y M.D.C. Hale. 1993. Wood: decay, pests and protection. Chapman & Hall. London. Nueva York. 546 p.
- EN 113, 1996. European Norm 113. Wood preservatives. Test method for determining the protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes. Determination of the toxic values. European Committe for Standarisation. Bruselas, Bélgica.
- EN 350-1. 1994. European Norm 350-1. Natural Durability of Solid Wood Part 1: Guide to the Principles of Testing and Classification of the Natural Durability of Wood. European Committe for Standarisation. Bruselas, Bélgica.
- ENV 807, 2001. Pre-Norma Europea 807. Wood preservatives. Determination of the effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms. European Committe for Standarisation. Bruselas, Bélgica. ISBN 0 580 37579 X. 44 p.
- Fengel, D. y G. Wegener. 1989. Wood, chemistry, ultrastructure, reactions. Ed. Walter de Gruyter. Nueva York. EUA. 613 p.
- Folliott, P.F. y J.L. Thamnes. 1983. Handbook on taxonomy of *Prosopis* in Mexico, Peru and Chile. FAO. Roma, Italia. 31 p.
- Géardin, P., B. Neya, S. Dumarçay, M. Pétrissans, M. Serraj y F. Huber. 2004. Contribution of gums to natural durability of *Prosopis africana* heartwood. Holzforschung. 58(1):39-44.
- Giménez, A.M., G. Moglia, P. Hernández y S. Bravo. 2000. Leño y la corteza de *Prosopis nigra* (Griseb.) Hieron, Mimosaceae, en relación a algunas magnitudes dendrométricas. Rev. Forest. Venez. 44(2):29-37.
- Gutiérrez, A., V. Baonza, J.I. Fernandez-Golfin, M. Conde y E. Hermoso. 2006. Effect of growth conditions on wood density of spanish *Pinus nigra*. Wood Science and Technology. 40(3):190-204.
- Haupt, M., H. Leithoff, D. Meier, J. Puls, H. G. Richter y O. Faix. 2003. Heartwood extractives and natural durability of plantation-grown teak wood (*Tectona grandis* L.) a case study. European Journal of Wood and Wood Products. 61(6):473-474.
- Hearmon, R.F.S. 1966. Theory of the vibration testing of wood. Forest Product Journal 16(8):29-40.
- Hillis, W.E. 1968. Heartwood formation and its influence on utilization. Wood Science and Technology 2(4):260-267.
- Hillis, W.E. 1987. Heartwood and tree exudates. Springer Series in Wood Science. Ed. Springer-Verlag. Berlín, Heidelberg, Nueva York. 268 p.
- INE. 1994. Mezquite *Prosopis* spp. cultivo alternativo para las zonas áridas y

- semiáridas de México. México. 30 pp.
- Juárez M., J., G. Carrillo-C., R. Arreguín y A. Rubluo. 2002. Inter- and intra-genetic variation of four wild populations of *Prosopis* using RAPD-PCR fingerprints. *Biodiversity and Conservation* 11:921-930.
- Kennedy, R.W. 1956. Fungicidal toxicity of certain extraneous components of Douglas-fir heartwood. *Forest Products Journal*. 6:80-84.
- Machek, L., H. Militz y R. Sierra-Alvarez. 1998. A dynamic approach to assess the modulus of elasticity in wood decay testing. *In*, Memorias International Research Group on Wood Preservation. Maastricht, Holanda.
- Machek, L., H. Militz y R. Sierra-Alvarez. 2001. The use of an acoustic technique to assess wood decay in laboratory soil-bed tests. *Wood Science and Technology* 34(6):467-472.
- Mantanis, G.I., R.A. Young y R.M. Rowell. 1995. Swelling of wood. Part III. Effect of temperature and extractives on rate and maximum swelling. *Holzforschung* 49(3):239-248.
- Meraz, S., J. Orozco, J.A. Lechuga, F. Cruz y J. Verón. 1998. El mezquite, árbol de gran utilidad. *Ciencias* 51:20-21.
- Pasiecznik, N.M., P. Felker, P.J.C. Harris, L.N. Harsh, G. Cruz, J.C. Tewari, K. Cadoret y L. J. Maldonado. 2001. The *Prosopis juliflora*-*Prosopis pallida* Complex: A Monograph. HIDRA, Coventry, Reino Unido.
- Reyes-Chilpa, R., F. Gómez-Garibay, G. Moreno-Torres, M. Jiménez y R. I. Quiroz-Vásquez. 1998. Flavonoids and isoflavonoids with antifungal properties from *Platymiscium yucatanum* heartwood. *Holzforschung* 52(5):459-462.
- Ríos, N.A., A.M. Giménez y J.G. Moglia. 2001. Crecimiento del itín (*Prosopis kuntzei* Harms) en la Región Chaqueña Argentina. *Madera y Bosques*. 7(1):47-56.
- Rodríguez, F. y A. Maldonado. 1996. Overview of past, current and potential uses of mesquite in México. *In*: R. Felker y J. Moss, eds. *Prosopis: Semiarid Fuel Wood and Forage Tree Building Consensus for the Disenfranchised*. Center from Semiarid Forest Resources. Kingsville, Texas. EUA. p:6.41-6.52.
- Singh, A. y Y. Kim, 1997. Biodegradation of wood in wet environments: a review. The International Research Group on Wood Preservation. Document num. IRG/WP/97-10217.
- Schultz, T.P. y D.D. Nicholas. 1997. Susceptibility of angiosperm sapwood to white rot fungal colonization and subsequent degradation: a hypothesis. The International Research Group on Wood Preservation. Document num. IRG/WP/97-10211, 10 p.
- Sjöström, E. 1981. *Wood Chemistry: Fundamental and Applications*. Academic Press Inc., Nueva York. 223 p.
- Taylor, A., B.L. Gartner, J. Morrell y K. Tsunoda. 2006. Effects of heartwood extractive fractions of *Thuja plicata* and *Chamaecyparis nootkatensis* on wood degradation by termites or fungi. *Journal of Wood Science*. 52(2):147-153.
- Thulasidas, P.K. y K.M. Bhat. 2007. Chemical extractive compounds determining the brown-rot decay resistance of teak wood. *European*

- Journal of Wood and Wood Products 65(2):121-124.
- Velásquez, J., M.E. Toro, L. Rojas y O. Encinas. 2006. Actividad antifúngica *in vitro* de los extractivos naturales de especies latifoliadas de la Guayana Venezolana. *Madera y Bosques* 12(1):51-61.
- Wolf, F. y F. Perales. 1985. Durabilidad natural de la madera de algunas especies del matorral del noreste de México. Reporte científico núm. 3. Facultad de Silvicultura y Manejo de Recursos Renovables, Universidad Autónoma de Nuevo León. UANL. ISSN 0 185 6332. 15 p.

Manuscrito recibido el 23 de junio de 2009
Aceptado el 04 de mayo de 2010

Este documento se debe citar como: Carrillo-Parra, A., F. Hapla, C. Mai y F. Garza-Ocañas. 2011. Durabilidad de la madera de *Prosopis laevigata* y efecto de sus extractos en hongos que degradan la madera. *Madera y Bosques* 17(1):7-21.