



Acta Ortopédica Brasileira

ISSN: 1413-7852

actaortopedicabrasileira@uol.com.br

Sociedade Brasileira de Ortopedia e

Traumatologia

Brasil

Aparecido Defino, Helton Luiz; Benites Vendrame, José Roberto; Shimano, Antônio Carlos; Kandziora, Frank

Estudo da influência do modo de preparação do orifício piloto e do macheamento na ancoragem dos parafusos pediculares

Acta Ortopédica Brasileira, vol. 15, núm. 4, agosto-setembro, 2007, pp. 200-203

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

São Paulo, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65715405>

- ▶ Como citar este artigo
- ▶ Número completo
- ▶ Mais artigos
- ▶ Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal
Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto



ARTIGO ORIGINAL

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO MODO DE PREPARAÇÃO DO ORIFÍCIO PILOTO E DO MACHEAMENTO NA ANCORAÇÃO DOS PARAFUSOS PEDICULARES

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE TYPE OF PILOT HOLE PREPARATION AND TAPPING ON PEDICULAR SCREWS FIXATION

HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO¹, JOSÉ ROBERTO BENITES VENDRAME², ANTÔNIO CARLOS SHIMANO³, FRANK KANDZIORA⁴

RESUMO

Foram realizados ensaios mecânicos com parafusos do sistema de fixação vertebral USIS para o estudo da influência do tipo de preparo do orifício piloto com sonda ou brocas e o macheamento do trajeto do orifício piloto, na resistência ao arrancamento dos implantes. Os parafusos foram inseridos em corpos de prova de madeira, poliuretana e osso bovino. O preparo do orifício piloto foi realizado com sondas e brocas de 3,5mm. Foram formados três grupos experimentais: I-perfurado com sonda, II-perfurado com broca e III-perfurado com broca e macheamento. Após a sua inserção nos corpos de prova foram realizados ensaios de arrancamento em máquina universal de teste. Foi observado aumento da resistência ao arrancamento dos implantes com a realização do orifício piloto com sondas e a diferença estatística foi significativa em relação ao preparo com broca e broca associada ao macheamento. Não foi observada diferença na resistência ao arrancamento dos parafusos com o macheamento do trajeto do orifício piloto.

Descritores: Fixação de fratura. Parafusos ósseos. Coluna vertebral.

SUMMARY

Mechanical assays were performed with screws of the vertebral fixation system for the study of the influence of pilot hole preparation with probe or burr and tapping of pilot hole pathway on pedicular screw pullout. The screws inserted into wood, polyurethane and bovine bone test bodies. The pilot hole was prepared with probes and burrs of 3.5mm. Three experimental groups were formed: I -drilling with a probe, II - drilling with a burr, and III – drilling with burr and tapping. After screw insertion into the test bodies, pullout assays were performed with a universal test machine. Increased screw pullout resistance was observed when the pilot hole was drilled with a probe. A statistically significant difference compared to preparation with a burr and with a burr in combination with tapping. No difference in screw pullout resistance was observed with tapping of the hole pathway.

Keywords: Fracture fixation; Bone screws; Spine.

Citação: Defino HLA, Vendrame JRB, Shimano AC, Kandziora F. Estudo da influência do modo de preparação do orifício piloto e do macheamento na ancoragem dos parafusos pediculares. Acta Ortop Bras. [periódico na Internet]. 2007; 15(4):200-203. Disponível em URL: <http://www.scielo.br/aob>.

Citation: Defino HLA, Vendrame JRB, Shimano AC, Kandziora F. Study of the influence of the type of pilot hole preparation and tapping on pedicular screws fixation. Acta Ortop Bras. [serial on the Internet]. 2007; 15(4): 200-203. Available from: <http://www.scielo.br/aob>.

INTRODUÇÃO

A história da cirurgia da coluna vertebral está intimamente relacionada com a realização da artrodese vertebral e a utilização dos sistemas de fixação. O desempenho das funções mecânicas dos sistemas de fixação vertebral está relacionado com as propriedades mecânicas do sistema de fixação e com a ancoragem dos seus elementos de sustentação nas vértebras⁽¹⁻⁴⁾.

A ancoragem do sistema de fixação nas vértebras está diretamente relacionada com as propriedades mecânicas da interface entre os implantes e o tecido ósseo. Os parafusos têm sido muito utilizados como componentes de ancoragem dos sistemas de fixação vertebral e as suas propriedades mecânicas estão relacionadas a vários fatores como a densidade mineral do tecido ósseo, o desenho e

dimensões da sua rosca, seu diâmetro externo e o preparo do orifício piloto^(5,2,6,7).

O orifício piloto é realizado para orientar e facilitar a inserção do parafuso no interior da vértebra. O preparo do orifício piloto pode ser realizado por meio de brocas ou sonda e o seu canal pode ser macheado^(5,8).

A necessidade e as possíveis vantagens biomecânicas do tipo de preparo do orifício piloto e o macheamento do seu trajeto tem sido tema controvertido no âmbito da literatura que aborda esse assunto e foi a motivação para a realização desse estudo. O objetivo do trabalho foi estudar a influência do modo de preparo dos orifícios pilotos, considerando a utilização de brocas, sondas e o macheamento do seu trajeto na resistência ao arrancamento dos implantes utilizados na fixação da coluna vertebral, utilizando diferentes corpos de prova.

Trabalho realizado com o apoio da FAPES e CAPES -PROBRAL no Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Endereço para correspondência: Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – Avenida Bandeirantes, 3900 – 11º and – Campus Universitário – Ribeirão Preto/São Paulo - e-mail: hladefin@fmrp.usp.br

1. Professor Titular do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

2. Aluno do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

3. Professor Doutor do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

4. Chefe do Setor de Cirurgia da Coluna Vertebral do Departamento de Doenças do Aparelho Locomotor – Hospital Charité - Berlin Head of Spine Center



MATERIAL E MÉTODO

Foram utilizados no estudo corpos de prova de poliuretana, madeira e osso bovino. A espessura dos corpos de prova foi estabelecida com base na dificuldade para a realização dos testes de arrancamento dos implantes durante o estudo piloto. Os corpos de prova de poliuretana possuíam 27 mm de espessura, os de madeira 13 mm e os de osso bovino 17 mm de espessura. O corpo de prova de osso bovino era constituído da parte metafísaria central e distal do fêmur, que era preparada com o auxílio de serra, removendo-se o osso cortical externo e confeccionando-se segmentos de osso esponjoso de 17 mm de espessura.

O implante utilizado no estudo foi o parafuso pedicular do sistema USIS (Ulrich), que possui 6 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de diâmetro interno (Figura 1). Os parafusos foram implantados nos respectivos corpos de prova por meio da realização de orifício piloto de 3,5mm de diâmetro, que correspondia ao diâmetro interno (diâmetro da alma) do parafuso.

Após a realização do orifício piloto o parafuso era colocado no corpo de prova, transfixando-o e deixando 1 cm da sua extremidade distal exposta. Desse modo o número de rosca dos parafusos contidos nos corpos de prova era constante, e a extremidade distal exposta do parafuso era utilizada para a aplicação da força nos ensaios mecânicos de resistência ao arrancamento.

Os grupos experimentais foram formados de acordo com o modo de preparação do orifício piloto: grupo I - perfuração com sonda (3,5 mm), grupo II - perfuração com broca de 3,5 mm e grupo III - perfuração com broca de 3,5 mm e macheamento do orifício piloto.

Os corpos de prova com os respectivos implantes foram submetidos a ensaios mecânicos realizados em


máquina universal de ensaio (modelo EMIC®, Brasil), ligada a computador e célula de carga de 200 Kgf, para a avaliação da resistência ao arrancamento dos implantes. O ensaio mecânico para a avaliação da resistência ao arran-

camento foi realizado por meio de instalação de carga axial ao longo do eixo do parafuso a partir de sua extremidade, determinando a força máxima necessária para o seu arrancamento. A Figura 1 ilustra a representação gráfica fornecida pelo computador acoplado à máquina universal de ensaios e os valores aferidos em cada teste, uma representação no corpo de prova de poliuretana e outra no osso bovino, respectivamente.

Foram realizados 10 ensaios mecânicos nos grupos em que a madeira e a poliuretana foram utilizadas como corpos de prova e 15 ensaios no grupo em que foi utilizado osso bovino. Os resultados obtidos foram comparados por meio de estudo estatístico, tendo sido utilizado a análise de variância (ANOVA) e adotado o nível de significância $p \leq 0,05$. O teste de "post hoc de Bonferroni" foi utilizado para a comparação dos diferentes métodos de preparação do orifício piloto.



Figura 1 - Parafuso do sistema USIS (Ulrich) com 6mm de diâmetro externo e 3,5mm de diâmetro interno.



RESULTADOS

Os valores obtidos nos ensaios mecânicos, considerando média dos valores da força máxima de arrancamento dos implantes nos diferentes corpos de prova, estão representados nas Tabelas 1,2 e 3 e Figuras 3, 4 e 5.

	Força Máxima média (N)	Desvio padrão	Coeficiente de variação (%)	Nº de testes realizados
Sonda 3,5 mm	*942,6	50,13	5,318	
Broca 3,5 sem macheamento	848,2	81,28	9,583	
Broca 3,5 com macheamento	883,2	85,5	9,681	

Tabela 1 - Valores da força máxima de arrancamento dos implantes nos corpos de prova de madeira.() Diferença estatística em relação aos demais valores.*

	Força Máxima média (N)	Desvio padrão	Coeficiente de variação (%)	Nº de testes realizados
Sonda 3,5	*73,45	5,914	8,051	
Broca 3,5 sem macheamento	63,96	1,517	2,372	
Broca 3,5 com macheamento	62,24	3,332	5,353	

Tabela 2 - Valores da força máxima de arrancamento dos implantes nos corpos de prova de poliuretana.() Diferença estatística em relação aos demais valores.*

	Força Máxima média (N)	Desvio padrão	Coeficiente de variação (%)	Nº de testes realizados
Sonda 3,5	*1134	243,0	21,43	15
Broca 3,5 sem macheamento	903,9	213,2	23,59	15
Broca 3,5 com macheamento	857,3	254,7	29,71	15

Tabela 3 - Valores da força máxima de arrancamento dos implantes nos corpos de prova de osso bovino.() Diferença estatística em relação aos demais valores.*

No grupo I (perfuração por meio de sonda de 3,5mm) a média dos valores da força máxima de arrancamento dos implantes foi de $942,5 \pm 50,13$ (N) nos corpos de prova de madeira; $73,45 \pm 5,914$ (N) nos corpos de prova de poliuretana e $1134 \pm 243,0$ (N) nos corpos de prova de osso bovino.

No grupo II (perfuração com broca de 3,5mm) a média dos valores da força máxima de arrancamento dos implantes foi de $848,2 \pm 81,28$ (N) nos corpos de prova de madeira; $63,96 \pm 1,517$ (N) nos corpos de prova de poliuretana e $903,9 \pm 213,2$ nos corpos de prova de osso bovino.

No grupo III (perfuração com broca de 3,5mm seguida de macheamento do orifício piloto) a média dos valores da força máxima de arrancamento dos implantes foi de $883,2 \pm 85,5$ (N) nos corpos de prova de madeira; $62,24 \pm 3,332$ (N) nos corpos de prova de poliuretana e $857,3 \pm 254,7$ nos corpos de prova de osso bovino. A comparação dos valores observados para o arrancamento dos implantes, considerando o modo de preparo do orifício piloto nos diferentes corpos de prova (madeira, poliuretana e osso), é representada por gráficos (Figuras 3, 4 e 5). Nos corpos de prova de madeira foi observado que a força máxima de arrancamento dos implantes foi maior no grupo I (perfuração com sonda).



diferença estatística entre o grupo I (perfuração com sonda de 3,5mm) e grupo o III (perfuração com broca de 3,5mm seguido de macheamento). Não foi também observada diferença estatística entre os valores do grupo II e III.

Nos corpos de prova de poliuretana foi observado que a força máxima de arrancamento dos implantes foi maior no grupo I (perfuração com sonda de 3,5mm) e foi observado diferença estatística ($p<0,001$) entre o grupo I e os grupos II e III, cujos valores não apresentaram diferença estatística significativa.

Nos corpos de prova de osso bovino foi também observado que a força máxima de arrancamento dos implantes foi maior no grupo I (perfuração com sonda de 3,5mm) e foi observada diferença estatística ($p=0,006$) entre os valores do grupo I e os valores do grupo II e III, cujos valores não apresentaram diferença estatística significativa.

A análise dos resultados mostra que a realização do orifício piloto com sonda com diâmetro igual ao diâmetro interno do parafuso aumentou a resistência ao arrancamento dos implantes quando comparado com a perfuração com broca de diâmetro também igual ao diâmetro interno do parafuso. O macheamento do trajeto do orifício piloto realizado com broca de diâmetro igual ao diâmetro interno do parafuso não produziu alteração estatística significativa da resistência ao arrancamento dos implantes.




Figura 3 - A media da força máxima de arrancamento nos corpos de prova de madeira e as diferentes perfurações e preparo do orifício piloto.





Figura 5 - A media da força máxima de arrancamento nos corpos de prova de osso bovino e as diferentes perfurações e preparo do orifício piloto.

DISCUSSÃO

A colocação dos parafusos no interior das vértebras é um procedimento técnico frequente e de grande importância na cirurgia da coluna vertebral, pois a ancoragem dos parafusos na vértebra é a base para o desempenho da função biomecânica do sistema de fixação. A técnica de inserção, o preparo do orifício piloto, o desenho do tipo de parafuso e a integridade e densidade do mineral do tecido ósseo influenciam o grau de fixação do parafuso no tecido ósseo e desse modo a estabilidade do sistema de fixação e o resultado final do tratamento^(6,10-12).

A realização do orifício piloto está relacionada com muitas variáveis, destacando-se o seu diâmetro, o modo de preparo e o macheamento do seu trajeto^(6,10,12-16). A realização do orifício piloto permite a orientação e a definição prévia do trajeto e comprimento do parafuso, que devido às importantes estruturas vasculonervosas relacionadas com a anatomia da vértebra, aumenta a segurança do procedimento cirúrgico^(6,11).

A resistência dos parafusos aos momentos fletóres está relacionada com o seu diâmetro interno, e a sua resistência ao arrancamento ao diâmetro externo do parafuso, diâmetro da rosca, profundidade e desenho^(5, 6, 8, 15, 16). A resistência ao arrancamento é proporcional ao volume de osso entre as roscas do parafuso^(5, 8, 15-17).

Observamos em nossos ensaios que a utilização da sonda para a realização do orifício piloto aumentou a resistência dos parafusos ao arrancamento comparado com a utilização de brocas para a perfuração do orifício piloto. A utilização de sondas provocou compressão e compactação do osso esponjoso da vértebra ao redor do implante, aumentando a sua resistência ao arrancamento. A realização do orifício piloto com brocas provoca a remoção do tecido ósseo, reduzindo a resistência ao arrancamento do parafuso. A integridade do tecido esponjoso afeta a relação entre o torque de inserção e a resistência ao arrancamento^(6,14-16,18). No entanto, a influência do tipo de preparo do orifício piloto não foi observada nos relatos de Daftari et al.⁽¹⁴⁾ e George⁽¹⁹⁾, que não observaram diferença na resistência ao arrancamento dos implantes com o preparo do orifício piloto com brocas ou sondas.

O macheamento do trajeto do orifício piloto tem sido relatado como um fator para a diminuição da resistência dos parafusos ao arrancamento^(5,6,14,19). No entanto, não observamos diferença na resistência ao arrancamento dos implantes com a realização do macheamento na resistência ao arrancamento dos implantes nos ensaios realizados nos diferentes corpos de prova, que estão de acordo com os relatos de Ronderos et al.⁽²⁰⁾. O macheamento tem sido descrito com relacionado com a resistência



mento, devido às alterações estruturais que provoca na estrutura do osso esponjoso da vértebra⁽⁵⁾. Carmouche et al.⁽¹³⁾ relataram a diminuição da resistência ao arrancamento dos implantes com o macheamento do trajeto do orifício piloto em vértebras lombares com osteoporose. Os corpos de prova que utilizamos em nosso estudo não simularam a condição da osteoporose, o que poderia explicar a não observância do efeito negativo do macheamento do trajeto do orifício piloto. Existem relatos de que o macheamento diminuiria a resistência ao arrancamento dos implantes nos ossos osteoporóticos, mas seria menos relevante nos ossos normais.^(5,12,21,20)

O modelo de ensaio que realizamos foi delineado para a simples simulação da força necessária para o arrancamento dos implantes, e embora não reproduza as condições fisiológicas da aplicação das forças sobre os sistemas de fixação, permite a comparação e avaliação confiável dos parâmetros estudados. A resistência ao

arrancamento dos implantes é um fenômeno complexo e multatorial, e está relacionado a muitos fatores como o desenho do parafuso, tipo e diâmetro da rosca do parafuso, densidade da reação biológica (reabsorção e remodelamento) que ocorre no osso adjacente ao implante^(5,12, 17,19,22).

CONCLUSÕES

O preparo do orifício piloto com a utilização de sondas aumenta a resistência ao arrancamento dos parafusos em todos os ensaios mecânicos realizados nos corpos de prova de madeira, poliuretano e osso bovino, comparado com os valores observados com a ação de brocas para o preparo do orifício piloto. O macheamento do trajeto do orifício piloto perfurado com brocas não altera a resistência ao arrancamento dos implantes utilizados nesse ensaio mecânico de arrancamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chen SI, Lin RM, Chang CH. Biomechanical investigation of pedicle screw-vertebrae complex: a finite element approach using bonded and contact interface conditions. *Med Eng Phys*. 2003; 25:275-82.
- Edwards CC, Garfin SR, Melkerson MN, Mishra NK, Winter RB, Yuan HA. Symposium: lumbar spine fixation—the pedicle screw controversy. *Contemp Orthop*. 1994; 29:439-54.
- Simmons JW, Andersson GB, Russell GS, Hadjipavlou AG. A prospective study of 342 patients using transpedicular fixation instrumentation for lumbosacral spine arthrodesis. *J Spinal Disord*. 1998; 11:367-74.
- Defino HL, Vendrame JR. Role of cortical and cancellous bone of the vertebral pedicle in implant fixation. *Eur Spine J* 2001; 10:325-33.
- Benzel E. *Biomechanics of spine stabilization*. New York: Thieme, 2001.
- Öktenoglu B, Ferreira L, Andalkar B, Özer A, Sarioğlu A, Benzel E. Effects of hole preparation on screw pullout resistance and insertional torque: a biomechanical study. *J Neurosurg*. 2006; 94:91-6.
- Van Oosterwyck K, Duyck J, Vander S, Van der Perre G, De Cooman M, Lievens S., et al. I. The influence of bone mechanical properties and implant fixation upon bone loading around implants. *Clin Oral Impl Res*. 1998; 9:407-18.
- Brownwe D, Jupiter J, Levine A, Trafton P. *Skeletal Trauma*. Philadelphia: Saunders; 1998.
- Wagner H. Die Einbettung von Metallschrauben im Knochen und die Heilungsvorgänge des Knochengewebes unter dem Einfluss der stabilen Osteosynthese. *Langenbecks Arch Klin Chir*. 1963; 305:28-40.
- Abrahão F, Shimano A, Defino H. Estudo da influência da técnica de preparação dos pedículos verterais na resistência ao arrancamento dos implantes. *CQHNA/COLUMNA*. 2002; 9:111-7.
- Brantley AG, Mayfield JK, Koeneman JB, Clark KR. The effects of pedicle fit. An in vitro study. *Spine*. 1994; 19:1752-8.
- Carmouche JJ, Molinari RW, Gerlinger T, Devine J, Patience T. Effects of hole preparation technique on pedicle screw fixation in different regions of osteoporotic thoracic and lumbar spine. *J Neurosurg Spine*. 2005; 3:364-71.
- Daftari TK, Horton WC, Hutton WC. Correlations between screw hole preparation of insertion, and pullout strength for spinal screws. *J Spinal Disord*. 1994; 7:139-44.
- Skinner R, Maybee J, Transfeldt E, Venter R, Chalmers W. Experimental testing and comparison of variables in transpedicular screw fixation. A mechanical study. *Spine*. 1990; 15:195-201.
- Smith SA, Abitbol JJ, Carlson GD, Anderson DR, Taggart KW, et al. The effect of depth of penetration, screw orientation, and bone density on sacral fixation. *Spine*. 1993; 18:1006-10.
- Schitzker J, Horne J. The reaction of cortical bone to compression by threads. *Clin Orthop Relat Res*. 1975; (111):263-5.
- Kwok AW, Finkelstein JA, Woodsid T, Hearn TC, Hu RW. Insertional torque and pull-out strengths of conical and cylindrical pedicle screws in cadaveric spine. 1996; 21:2429-34.
- George DC, Krag MH, Johnson CC, Van Hal ME, Haugh LD, Grobler L. Preparation techniques for transpedicle screws. Effect on pull-out strength in human cadaveric vertebrae. *Spine*. 1991; 16:181-4.
- Rondonero JF, Jacobowitz R, Sonntag VK, Crawford NR, Dickman CA. Comparative pull-out strength of tapped and untapped pilot holes for bicortical cervical screws. *Spine*. 1997; 22:167-70.
- Phillips J, Rahn B. Comparison of compression and torque measurement of tapping and non-tapping screws. *Proc Resonate Surg*. 1999; 23:447-51.